

类型	特性	规格	泡孔大小	热变形温度 ℃	密度 kg/m³	压缩强度 Mpa	拉伸强度 Mpa	剪切强度 Mpa	弹性模量 Mpa	剪切模量 Mpa	断裂延伸率 %
浮漂	VP	40 VP	小孔	163							
结构性	MP 中价位 中温	31 MP	小孔/中孔	165	32	0.4	1	0.4	33	14	5/6
		51 MP	小孔/中孔	165	52	0.9	1.9	0.8	65	22	5/6
		71 MP	小孔/中孔	165	75	1.6	2.3	1.3	90	33	5/6
		110 MP	小孔/中孔	165	110	3.4	3.4	2.4	152	57	5/6
	EP 低价位 中低温	31 EP	中孔	155	32	0.4	1	0.4	33	14	5
		51 EP	中孔	155	52	0.9	1.9	0.8	65	22	5
		71 EP	中孔	155	75	1.6	2.3	1.3	90	33	5
		110 EP	中孔	155	110	3.4	3.4	2.4	152	57	5
	LP 低价位 中低温	51 LP	中孔	165	52	0.9	1.9	0.8	65	22	3.5
		71 LP	中孔	165	75	1.6	2.3	1.3	90	33	3.5
		110 LP	中孔	165	110	3.4	3.4	2.4	152	57	3.5

ACRYLICFOAM®的泊松比在0.37至0.38 (23℃) 之间。上面的数据是典型值

